



EDILACRIL

SIGILLANTE

INDICE

1	GENERALITA'	3
1.1.1	INTRODUZIONE	3
1.1.2	CONFORMITÀ 	3
2	UTILIZZO	3
	NOTE ED INFORMAZIONI	4

1.1.1 INTRODUZIONE

Questo manuale è stato concepito con l'obiettivo di rendere il più semplice possibile l'uso del sigillante.

Leggendo ed applicando i suggerimenti di questo manuale, potrete ottenere le migliori prestazioni del prodotto acquistato.

Desideriamo ringraziarvi per la scelta effettuata con l'acquisto del nostro prodotto.

Leggere attentamente il presente fascicolo prima di effettuare qualsiasi operazione.

Assicurarsi che alla consegna del prodotto, non vi siano segni evidenti di danni causati dal trasporto. In tal caso indicarlo sulla bolla di consegna.

Codice univoco di identificazione del prodotto:

EDILACRIL – SIGILLANTE ACRILICO IN DISPERSIONE ACQUOSA.

1.1.2 CONFORMITÀ



Conformità a standard

EN 15651-1: F-EXT-INT 12,5 P sigillante per fughe per elementi di facciata all'interno e all'esterno.

2 UTILIZZO

Preparazione delle superfici: le superfici devono essere pulite e prive di materiali distaccati come polvere, sporcizia, ruggine, olio e altri contaminanti.

La presenza temporanea di umidità sui supporti porosi non pregiudica l'adesione.

In caso di supporti molto assorbenti, si consiglia di applicare una prima mano di **EDILACRIL** diluito in acqua a consistenza pennellabile.

Dimensioni del giunto: i giunti devono presentare una dimensione massima di 20x10 mm.

I giunti soggetti a movimento devono essere dimensionati in modo tale che la massima sollecitazione in estensione del sigillante non superi il 15%. Per un corretto dimensionamento del giunto e per impedire al sigillante di aderire al fondo si consiglia l'inserimento del **FILTENE**, profilo antiaderente di polietilene espanso a celle chiuse.

Posa: applicare il sigillante con continuità esercitando un'adeguata pressione contro le pareti.

Per uniformare la superficie il sigillante può essere lisciato con un utensile bagnato.

Pulizia: **EDILACRIL** può essere facilmente rimosso con acqua da supporti, attrezzi e pelle.

Una volta polimerizzato **EDILACRIL** può essere asportato solo meccanicamente.

Verniciabilità: verniciabile con pitture murali e smalti.

Si consiglia di effettuare una prova preliminare.

05-2023



I dati contenuti nel presente manuale possono essere variati dal costruttore senza obbligo di preavviso.